




INDUSTRIAL CO.,LTD COST STORY CONTROL CO.,LTD COST STORY CO.,LTD CO.,LTD COST STORY CO.,LTD CO.,LT

屋外保管時の雨やホコリなどの対策に、マジックテープ開閉式で作業性が向上! その他オプションで用途に合わせて作成します!









防炎1類・2類カラーターポリン













TH-3511 TH-5011

※印刷色と現物とは色が多少異なります ※他色もございます。

COSMO スペーサー	1405 M		引張強度(N)		伸び率 (%)		引製強度(N)		耐水圧	防炎認定 No.	
カラーターポリン	(mm)	(g/ m²)	タテ	33	タテ	33	タテ	33	(mm)	防炎物品	防炎製品
TH-3500	0.35	410	520	490	22	25	90	80	1500 以上	CT-870011	F-18084
TH-5000	0.50	650	1060	1030	25	25	150	150	1500 以上	C0-9400006	F-18095

※ミシン縫製加工品のため、完全防水ではございません。

完全防水仕様の場合は生地の制限とオプション無しカバー単体での作成となります。

フナイ透明シリーズ

PVC 系 (塩ビ)	厚み (mm)	重量 (g/ ㎡)	引張強 タテ	度(N) ヨコ	伸び著 タテ	≅ (%) ∃⊐	引裂強 タテ	度(N) ヨコ	防炎 製品
F-5500 透明糸入り	0.55	720	316	333	19	23	79	90	0
F-3500 透明糸入り	0.35	400	407	336	270	300	25	24	
する~ねっと LK-1000	0.15	200	293	293	18	18	39	39	-
アルトロン耐電防炎*	0.30	400	407	336	270	300	25	24	0
一般透明 03	0.30	400	318	274	320	330	18.6	18.6	-
一 般透明 05	0.50	660	588	490	340	350	33.3	34.3	-

*マークの付いている製品は試験方法が JIS K-6732 で他の製品とは異なります。

PO 系(ポリオレフィン)	厚み (mm)	重量 (g/ ㎡)	引張強 タテ	度(N) ヨコ	伸び率 タテ	≅ (%) ∃⊐	引裂強 タテ	度(N) ヨコ	防炎 製品
TG55	0.27	230	424	430	17.2	23.6	120	127	-
糸入り難燃 UV (NETIS 対象製品)	0.23	200	550	450	21	19	200	150	0
クリスタルクロス	0.14	105	570	480	20	18	150	150	-
KR-1	0.21	230	757	531	15.3	17.3	-	-	-

※本紙に記載されているすべてのデータは測定値であり保証値ではございません。







PE クロスシート



※現物と写真のカラーは若干の差異があります

【御見積りは下記をお知らせください】





セグメントカバー

